




ÁRIDOS MARRAQUE S.L.

Avda. Federico García Lorca s/n
04260 Rioja Almería.
Tel 950 31 21 31 Fax 950 31 20 22



**0370
10**

CANTERA CANTO RODADO
Paraje Rambla de Lorenzo Molina. Rioja-Almería
0370 - DdP - 0919

EN-12620

Áridos para hormigón

Tamaño de las partículas (denominación)	ARENA 0/2	
	Tamiz UNE (mm)	% que pasa (en masa)
Granulometría típica G _F 85	4 (2D)	100
	2.8 (1.4D)	95-100
	2 (D)	90-100
	1	55-85
	0.25	20-40
	0.063	0-20
Limpieza		
Contenido en finos (f)	f ₁₆	
Calidad de los finos: Equivalente de arena (SE) Azul de metileno (AM)	64% Cumple que AM ≤ 0.6 x(f/100)	
Densidad de partículas	2,78 Mg/m ³	
Absorción de agua	0.3 %	
Composición/contenido		
Cloruros	0 %	
Sulfatos solubles en ácido	AS _{0.2}	
Azufre total	Cumple el valor umbral (< 1%)	
Contaminantes orgánicos húmicos	nulo/despreciable	
Contaminantes orgánicos ligeros	nulo	
Reactividad árido-álcali	no reactivo	

Almería a 16 de Febrero de 2016