



80

04260 Rioja Almería.

Tel 950 31 21 31 Fax 950 31 20 22

CANTERA CANTO RODADO

Paraje Rambla de Lorenzo Molina. Rioja-Almería 0370 - DdP - 0919

EN-12620

Áridos para hormigón

Tamaño de las partículas (denominación)	ARENA LAVADA 0/5	
	Tamiz UNE (mm)	% que pasa (en masa)
	11.2 (2D)	100
	8 (1.4D)	98 - 100
Granulometría típica G _A 90	5.6 (D)	90 - 100
	4	75 - 95
	2	55 - 75
	1	36 - 56
	0.25	15 - 25
Limpieza		
Contenido en finos	f_3	
Calidad de los finos: Equivalente de arena (SE)	Cumple el valor umbral (≥ 70 %)	
Densidad de partículas	2.74 Mg/m ³	
Absorción de agua	0.1%	
Composición/contenido		
Cloruros	0%	
Sulfatos solubles en ácido	AS _{0.8}	
Azufre total	Cumple el valor umbral (< 1%)	
Contaminantes orgánicos húmicos	nulo/despreciable	
Contaminantes orgánicos ligeros	Nulo	
Reactividad árido-álcali	no reactivo	

Almería a 16 de Febrero de 2016