



ÁRIDOS MARRAQUE S.L.

Avda. Federico García Lorca s/n
04260 Rioja Almería.
Tel 950 31 21 31 Fax 950 31 20 22



**0370
08**

CANTERA PURA
Paraje Cerro la Mina. Rioja-Almería
0370 - DdP- 0920

EN-13043

**Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras,
aeropuertos y otras zonas pavimentadas**

Tamaño de las partículas (denominación)	ARENA 0/5	
	Tamiz UNE (mm)	% que pasa (en masa)
Granulometría típica G _{A90} (G _{TC10})	11.2 (2D)	100
	8 (1.4D)	100
	5,6 (D)	90 - 100
	4	80 - 98
	2.8 (D/2)	67 - 87
	2	50 - 75
	1	35 - 55
	0.063	0 - 10
Limpieza		
Contenido en finos	f ₁₀	
Calidad de los finos: Equivalente de arena (SE)	≥ 60%	
Calidad de los finos: Azul de metileno (MB)	MB _{F5}	
Densidad de partículas	2.82 Mg/m ³	

Almería a 21 de Julio de 2014