



ÁRIDOS MARRAQUE S.L.

Avda. Federico García Lorca s/n
04260 Rioja Almería.

Tel 950 31 21 31 Fax 950 31 20 22



0370
08

CANTERA PURA
Paraje Cerro la Mina. Rioja-Almería
0370 - DdP- 0920

EN-13242

Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para usos en capas estructurales firmes

Tamaño de las partículas (denominación)		Zahorra 0/22 (ZA 20)	
Granulometría G _A 85		Tamiz UNE	% que pasa
		31.5 (1.4D)	100
		22.4 (D)	94
		11.2	60
		8	47
		4	34
		2	26
		0.5	8
	0.25	5	
Limpieza			
Contenido en finos		f ₃	
Calidad de los finos Equivalente de arena (SE)		Cumple el valor umbral (≥ 35%)	
Calidad de los finos Azul de metileno (MB)		cumple el valor declarado (MB _F -10)	
Forma de las partículas		Fl ₂₀	
Resistencia a la fragmentación y machaqueo		LA ₂₅	
Densidad de partículas	Árido fino	2.62 Mg/m ³	
	Árido grueso	2.67 Mg/m ³	
Absorción de agua	Árido fino	1 %	
	Árido grueso	0.7 %	
Composición/contenido			
Compuestos orgánicos húmicos		Nulo/despreciable	
Plasticidad. L. de Atterberg		No plástica	

Almería a 16 de Febrero de 2016